

Ochranná lazura na dřevo vodouředitelná **CHEMOLUX V – Klasik** **V 2071**

JK 246 262 71
PN 112 428 04

Popis:

Směs pigmentových preparátů a speciálních aditiv ve vodní disperzi akrylátové pryskyřici.

Použití:

Vodouředitelná lazura na povrchovou úpravu dřeva pro venkovní i vnitřní použití, nátěry chat, oken, podlah, plotů a pod. Penetruje do hloubky, chrání dřevo před povětrnostními vlivy a UV zářením. Dřevo barevně upravuje a zvýrazňuje jeho přirozenou krásu. CHEMOLUX V – Klasik je šetrný vůči životnímu prostředí.

Nepoužívat na nátěry přicházející do kontaktu s potravinami, krmivy, pitnou vodou, natírání dětského nábytku a hraček.

Barevné odstíny:

Bříza 0106, lípa - 0166, eben 0196, kaštan- 0206, ořech-0216, modřín-0226, teak-0256, mahagon- 0276, palisandr- 0286, jedlová zeleň - 0536, pinie - 0606, dub - 0636

Ředidlo

Voda

FYZIKÁLNÍ A TECHNICKÁ CHARAKTERISTIKA

VOC:

0,008 kg/kg

TOC:

0,011 kg/kg

Objemová sušina:

26 ± 1 % obj.

Kategorie:

VR A,e

Hraniční hodnota VOC:

130 g/l

Maximální obsah VOC produktu

< 130 g/l

TECHNICKÉ ÚDAJE O VÝROBKU	
Vlastnosti v dodávaném stavu	
hustota	1,02 - 1,06 g/cm ³
výtokový čas	10 - 40 s
teoretická výtakost	8 - 12 m ² /l (v závislosti od druhu, opracování a savosti podkladu)
obsah neprchavých látek	20 - 40 % hm.

Doporučený stav podkladu:
dřevo čisté, suché, zbavené prachu a pryskyřice, bez mastnoty
vlhkost dřeva nejvíc 12%
minimální teplota při aplikaci: + 10 °C
podklad nesmí být orosený při aplikaci a ani při zasychání nátěru
relativní vlhkost vzduchu v rozmezí: 30 - 70 %

Zasychání	
Stupeň 1	nejvíce 2 hod
Stupeň 4	nejvíce 4 hod.

Vlastnosti hotového nátěru	
vzhled	hladký, slitý
barevný odstín	vyhovuje etalonu

Pokyny k aplikaci	
štětec/váleček	
ředidlo	bez ředění
objem ředidla	0 %
stříkání NT	
ředidlo	bez ředění
objem ředidla	0 %
tryska	1,8 mm
tlak	0,3 - 0,4 MPa
namáčení	
ředidlo	bez ředění
objem ředidla	0 %

Příklad postupu:

Příprava povrchu před nátěrem:

Přebroušení (brusný papír č. 120 - 180), odstranění mastnoty, pryskyřičných míst, nečistot a prachu.

Nátěr neošetřeného dřeva v exteriéru:

2 - 3 krát **V 2071** v intervalu 2 - 4 hod.

nátěr, který se do 15 - 20 min. nevsákne do podkladu, je dobré setřít houbou a nebo textilií

mezi nátěry je dobré přebroušení brusným papírem č. 280 - 320 (podle potřeby a požadavků) k odstranění zvedlého vlákna dřeva

Renovační nátěry a nátěry dřeva v interiéru:

Poškozené a popraskaná místa starého nátěru odstranit opálením a nebo důkladným obroušením na čistý podklad, vytmelení nerovností, přebroušení

1 - 2 krát **V 2071** v intervalu 2 - 4 hod.

Nátěr neošetřeného dřeva v exteriéru (dlouhodobá ochrana proti biologickým škůdcům)

Přebroušení (brusný papír č. 120 - 180) odstranění mastnoty, pryskyřičných míst, nečistot a prachu.

1 krát **V 1357 NOVÝ CHEMOLUX** biocidní napouštědlo

po 2 hod. další nátěry

2 - 3 krát **V 2071** v intervalu 2 - 4 hod.

Nanášení, ředění, čištění náradí:

Nanáší se štětcem, válečkem, máčením a nebo NT stříkáním v neředěném stavu na dřevo čisté, suché (max. 12% vlhkosti), zbavené pryskyřičných skvrn a odmaštěné. Ředí se případně potřeby vodou. Před použitím lazuru dobře promíchejte ode dna obalu! Výsledný barevný odstín výrazně ovlivňuje počet nanesených vrstev nátěru, typ a struktura dřeva. Při natírání větších ploch a větším počtu obalů (hlavně různých šarží) se doporučuje smícháním zajistit jednotný odstín lazury. Nátěr zaschnutý na vzduchu (20°C/50% vlhkosti) je možné přetírat další vrstvou nátěru po 2 - 4hod. v závislosti od teploty a vlhkosti prostředí a také savosti podkladu. Náradí se čistí ihned po použití vodou.

Balení

Podle aktuální nabídky.

Podmínky skladování

Neskladovat společně s potravinami a krmivými. Skladovat v původních dobře uzavřených obalech při teplotě +5 až 25°C v suchém a větraném skladu, bez přímého slunečního záření a mrazu.

Stupeň hořlavosti

Nehořlavá kapalina.

Způsob likvidace odpadu

Je uvedený v BL.

Bezpečnost a hygiena při práci

Je uvedena v BL.

Údaje o výrobci a dovozci – distributorovi

CHEMOLAK a. s.

Továrenská 7, 919 04 Smolenice, Slovensko

Tel.: +421/33/5560 111

Fax: +421/33/5560 636

Infocentrum: + 421/33/5560 555

www.chemolak.sk

marketing@chemolak.sk

priemysel@chemolak.sk

CHEMOLAK Trade, spol. s.r.o.

Dlouhomostecká 1137

LIBEREC 463 11 , ČR

Tel. +420 585 422 342

www.chemolak.cz

Upozornění

Tyto informace a uvedené doporučení vycházejí ze zkušebních výsledků, pozorování, nebo zkušeností získaných při speciálně definovaných zkouškách. Příklady nátěrových postupů nejsou závazné, je potřeba je přizpůsobit Vaším skutečným podmínkám a potřebám, oblastí použití a podmínkám při zpracování – aplikaci. Uživatelé zodpovídají za správné použití tohoto výrobku a musí zvážit všechny faktory a podmínky, které mohou ovlivnit konečnou kvalitu povrchové úpravy. Vyhrazujeme si právo na změnu údajů v technicko-propagačních materiálech bez předcházejícího upozornění.